| Ni | Cr | Mo | V | C | Mn | Si | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00-2.00 | 0.15 | 0.35 | 0.05 | AWS标准 | 0.50-1.75 | | | 0.03 |
| 0.008 | 0.006 | 1.73 | 0.013 | 0.007 | 0.017 | 例 值 | 0.040 | 1.32 | 0.31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电压范围(V) | 平、横焊 | 24-32 | 24-33 |
| | 立、仰焊 | 22-27 | 22-28 |